基于修正最大切向应力准则的含中心直裂纹混凝土圆盘断裂行为研究

侯成^{①③}, 王志勇^{②③*}, 王志华^{①③}

① 太原理工大学应用力学与生物医学工程研究所, 太原 030024;

② 太原理工大学力学学院, 太原 030024;

③ 材料强度与结构冲击山西省重点实验室, 太原 030024

* E-mail: wangzhiyong@tyut.edu.cn

收稿日期: 2015-11-28; 接受日期: 2016-01-25; 网络出版日期: 2016-03-16

国家自然科学基金(批准号: 11390362)资助项目

摘要 采用一种含中心直裂纹的混凝土圆盘试件, 对其进行准静态径向压缩测试, 通过改变中心裂纹倾角和混凝土的配比, 得到了不同情况下混凝土试件的裂纹初始扩展角和断裂阻力. 基于 Ayatollahi 等人修正的最大切向应力准则(MMTS), 通过联立理论公式求解得到不同配比、不同裂纹形式(II 型和 I-II 混合型)混凝土试件的裂纹初始扩展角和断裂阻力的预测值, 并将其与实验值进行了比较分析. 其中 MMTS 准则是同时考虑了裂纹尖端应力场中奇异项和非奇异项(即 Williams 级数展开项中的 T 应力、 A_3 和 B_3 阶项, 并忽略了更高阶项)的最大切向应力准则, 使用超确定有限元法(FEOD)对 Williams 级数展开项的无量纲参数进行计算, 并采用考虑了 A_3 阶项的 Schmidt 模型计算断裂过程区的大小. 研究表明, 与传统 MTS 准则、GMTS 准则相比, MMTS 准则能够更好地预测混凝土试件裂纹初始扩展角和断裂阻力, 特别是针对 II 型载荷占主导地位时的情况.

关键词 混凝土, 巴西圆盘, 修正最大切向应力准则, 断裂阻力, 裂纹初始扩展角

1 引言

混凝土是土木工程中用途最广、用量最大的一种结构强度材料, 在军事和民用等领域中发挥着不可替代的作用^[1], 研究混凝土的断裂失效对于工程建设与维护具有重要的意义. 混凝土是由水泥、骨料、水以及其他添加剂按一定的配比拌制成混合物, 并在一定环境下经过一定时间硬化而成的^[2], 其内部

不可避免地存在微裂缝等诸多缺陷. 混凝土内部结构的复杂性决定了其宏观力学性能表现为各向异性以及一定程度上的离散性^[3]. 另外, 混凝土发生断裂时, 存在明显的断裂过程区(fracture process zone, FPZ), 因此传统的线弹性断裂力学理论难以被直接应用于这类材料^[4].

混凝土的力学性质与岩石相近, 因此相关的力学性能测试方法可以相互借鉴^[5,6]. 而近些年, 巴西

引用格式: 侯成, 王志勇, 王志华. 基于修正最大切向应力准则的含中心直裂纹混凝土圆盘断裂行为研究. 中国科学: 技术科学, 2016, 46: 377–386
Hou C, Wang Z Y, Wang Z H. Fracture behaviors of concrete CSTBD specimens by the modified MTS criterion under the condition of compression loading (in Chinese). Sci Sin Tech, 2016, 46: 377–386, doi: 10.1360/N092015-00374

试验又重新引起了人们的注意. 含中心裂纹的巴西圆盘(cracked straight-through Brazilian disc, CSTBD)试验通过改变中心裂纹与加载方向之间的夹角能够方便地研究纯 I 型、II 型和 I-II 混合型断裂问题^[7-12]. 巴西试验是一种能够简单地测试混凝土、岩石和类似岩石等脆性材料抗拉强度的间接测试方法^[14]. 目前针对巴西试验提出的典型加载方式有 6 种: 平面压板加载^[14]、垫条加载^[14]、方垫块加载^[14]、相切圆弧垫块加载^[15]、大圆弧垫块加载^[14]和平台巴西圆盘加载^[16], 如图 1 所示. 上述研究表明, 六种加载方式各有优劣, 而要求都是实现对径加载, 且避免在加载过程中出现由于局部应力集中而导致施力点先破坏的不合理模式, 满足巴西圆盘中心先起裂的条件. 本文采用平面压板加载, 是由于 CSTBD 试件断裂载荷相对较小, 受压区应力集中不至于使试件在加载点附近先发生破坏, 能够满足裂纹尖端先起裂的要求, 且平面压板加载操作简单、方便, 如图 2(a)所示.

对于岩石类脆性材料, 已经建立了多种断裂准则预测混合型断裂的发生, 如最大切向应力准则(maximum tangential stress criterion, MTS)^[17]、最大能量释放率准则^[18]和最小应变能密度因子准则^[19]等. 其中, MTS 准则由于形式简单而应用最为广泛^[7,9,21,22]. 建立在裂纹尖端应力场分析基础上的 MTS 准则主要经历了三个阶段的发展: 1963 年 Erdogan 和 Sih^[17]提出的传统 MTS 准则仅仅考虑了奇异应力项(即 Williams 级数展开式中的一阶项 A_1 与 B_1); 2001 年 Smith 等人^[23]给出的广义最大切向应力准则(generalized maximum tangential stress criterion, GMTS)考虑奇异应力项的同时还引入了二阶项, 即 T 应力的影响. T 应力被认为是平行于裂纹表面的应力, T 应力对裂纹扩展方向、断裂韧性都有很大的影响^[24,25]; 2012 年 Ayatollahi 和 Akbardoost^[13]提出修正的最大切向应力准则(modified maximum tangential stress criterion,

MMTS)是考虑了奇异应力项和其他高阶项(即 Williams 级数展开式中的 T 应力、 A_3 和 B_3 阶项, 并忽略了更高阶项)的 MTS 准则. 以往的研究工作均集中在将 MTS 准则应用于岩石类材料^[7,9,13,21,22], 而应用于混凝土材料的情况相对较少. 本文基于 MMTS 准则, 通过改变巴西圆盘试件中心裂纹的倾角和混凝土的配比, 预测裂纹初始扩展角 θ_0 和断裂阻力 K_{If} 和 K_{IIIf} , 并与 MTS, GMTS 准则的预测值以及实验结果进行对比分析, 对该准则应用于混凝土的可行性进行了验证和讨论.

2 MMTS 准则

1957 年, Williams^[26]根据裂纹尖端应力场分析, 给出裂纹尖端弹性应力场的无限级数展开式, 表述如下.

$$\begin{aligned} \sigma_{rr} = & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2} A_n r^{\frac{n}{2}-1} \left\{ \left[\frac{n}{2} + (-1)^n \right] \cos \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \theta \right. \\ & \left. - \left(\frac{n}{2} - 3 \right) \cos \left(\frac{n}{2} - 1 \right) \theta \right\} \\ & + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2} B_n r^{\frac{n}{2}-1} \left\{ \left[\frac{n}{2} - (-1)^n \right] \sin \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \theta \right. \\ & \left. - \left(\frac{n}{2} - 3 \right) \sin \left(\frac{n}{2} - 1 \right) \theta \right\}, \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \sigma_{\theta\theta} = & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2} A_n r^{\frac{n}{2}-1} \left\{ \left[\frac{n}{2} + 1 \right] \cos \left(\frac{n}{2} - 1 \right) \theta \right. \\ & \left. - \left[\frac{n}{2} + (-1)^n \right] \cos \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \theta \right\} \\ & + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2} B_n r^{\frac{n}{2}-1} \left\{ \left[\frac{n}{2} + 1 \right] \sin \left(\frac{n}{2} - 1 \right) \theta \right. \\ & \left. - \left[\frac{n}{2} - (-1)^n \right] \sin \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \theta \right\}, \end{aligned} \quad (2)$$

图 1 巴西试验加载方式

(a) 平面压板加载^[14]; (b) 垫条加载^[14]; (c) 方垫块加载^[14]; (d) 相切圆弧垫块加载^[15]; (e) 大圆弧垫块加载^[14]; (f) 平台巴西圆盘加载^[16]

图2 采用平面压板加载的混凝土 CSTBD 试件^[9]

$$\begin{aligned} \tau_{r\theta} = & -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2} A_n r^{\frac{n}{2}-1} \left\{ \left[\frac{n}{2} + (-1)^n \right] \sin\left(\frac{n}{2} + 1\right)\theta \right. \\ & \left. - \left(\frac{n}{2} - 1\right) \sin\left(\frac{n}{2} - 1\right)\theta \right\} \\ & - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2} B_n r^{\frac{n}{2}-1} \left\{ \left(\frac{n}{2} - 1\right) \cos\left(\frac{n}{2} - 1\right)\theta \right. \\ & \left. - \left[\frac{n}{2} - (-1)^n \right] \cos\left(\frac{n}{2} + 1\right)\theta \right\}, \end{aligned} \quad (3)$$

式中, r 和 θ 是裂尖局部极坐标系下的坐标, 如图3所示.

传统的 MTS 准则仅仅考虑了奇异应力项(即 $r^{-1/2}$ 项); GMTS 准则考虑奇异应力项的同时还考虑了 T 应力(即 r^0 项)的影响; MMTS 准则是考虑了奇异应力项和其他非奇异应力项(即 $r^{-1/2}$ 项、 r^0 项和 $r^{1/2}$ 项, 并忽略了更高阶项)的 MTS 准则. 其中 Williams 级数展开式(如(1)~(3)式)的一阶项系数 A_1 和 B_1 对应于应力强度因子 K_I 和 K_{II} , 二阶项系数 A_2 对应于 T 应力, B_2 对应的二阶项为零, 如下所示:

$$K_I = \sqrt{2\pi} A_1, \quad K_{II} = \sqrt{2\pi} B_1, \quad T = 4A_2. \quad (4)$$

根据 MMTS 准则, 裂纹沿着垂直于最大切向应力的方向 θ_0 扩展, 距裂纹尖端临界距离 r_c 处切向应力

图3 极坐标下裂纹尖端附近一点的应力

力 $\sigma_{\theta\theta}$ 达到临界值 $\sigma_{\theta\theta c}$ 时, 裂纹从尖端沿着 θ_0 方向开始起裂. 使用 Williams 级数展开式(2), 裂纹尖端的切向应力分量 $\sigma_{\theta\theta}$ 为

$$\begin{aligned} \sigma_{\theta\theta}(r, \theta) = & \frac{3}{4} \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \left(\cos \frac{\theta}{2} + \frac{1}{3} \cos \frac{3\theta}{2} \right) + T \sin^2 \theta \\ & + \frac{15}{4} r^{0.5} A_3 \left(\cos \frac{\theta}{2} - \frac{1}{5} \cos \frac{5\theta}{2} \right) \\ & - \frac{3}{4} \frac{K_{II}}{\sqrt{2\pi r}} \left(\sin \frac{\theta}{2} + \sin \frac{3\theta}{2} \right) \\ & + \frac{15}{4} r^{0.5} B_3 \left(\sin \frac{\theta}{2} - \sin \frac{5\theta}{2} \right) + O(r), \end{aligned} \quad (5)$$

式中, K_I 和 K_{II} 分别为 I 型和 II 型应力强度因子; T 是独立于裂纹尖端距离 r 的非奇异应力项, 通常称为 T 应力; A_3 和 B_3 是 Williams 级数展开式中第三阶项的系数. 对于 CSTBD 试件, 断裂参数 K_I , K_{II} , T , A_3 和 B_3 可以描述为无量纲的形式:

$$K_I = \frac{P}{RB} \sqrt{2\pi R} K_I^*, \quad (6)$$

$$K_{II} = \frac{P}{RB} \sqrt{2\pi R} K_{II}^*, \quad (7)$$

$$T = \frac{4P}{RB} T^*, \quad (8)$$

$$A_3 = \frac{P}{RB} \frac{1}{\sqrt{R}} A_3^*, \quad (9)$$

$$B_3 = \frac{P}{RB} \frac{1}{\sqrt{R}} B_3^*, \quad (10)$$

式中, P 是应用载荷; B 是试件厚度; R 是 CSTBD 试件半径; K_I^* , K_{II}^* , T^* , A_3^* 和 B_3^* 是 Williams 级数展开项对应的无量纲参数, 且仅与试件承载位置以及试件几何参数有关(如裂纹长径比 a/R , 预制裂纹倾向角 α); 上述无量纲参数可通过有限元模拟与数值计算相结合的方法 (finite element over-deterministic method, FEOD) 计算得到, 参见文献[27]. 带入无量纲参数, 并忽略高阶项 $O(r)$, 距裂纹尖端临界距离 r_c 处的切向应力分量 $\sigma_{\theta\theta}$ 可表示为

$$\begin{aligned} \sigma_{\theta\theta}(r_c, \theta) = & \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r_c}} \left\{ \frac{3}{4} \left(\cos \frac{\theta}{2} + \frac{1}{3} \cos \frac{3\theta}{2} \right) + \frac{4T^*}{K_I^*} \right. \\ & \left. \times \sqrt{\frac{r_c}{R}} \sin^2 \theta + \frac{15}{4} \frac{A_3^*}{K_I^*} \frac{r_c}{R} \left(\cos \frac{\theta}{2} - \frac{1}{5} \cos \frac{5\theta}{2} \right) \right\} \end{aligned}$$

$$-\frac{K_{II}}{\sqrt{2\pi r_c}} \left\{ \frac{3}{4} \left(\sin \frac{\theta}{2} + \sin \frac{3\theta}{2} \right) - \frac{15}{4} \frac{B_3^*}{K_{II}^*} \frac{r_c}{R} \left(\sin \frac{\theta}{2} - \sin \frac{5\theta}{2} \right) \right\}. \quad (11)$$

基于 MMTS 准则, 混合型裂纹开裂的方向由 $\sigma_{\theta\theta}(r_c, \theta)$ 对 θ 的微分确定:

$$\left. \frac{\partial \sigma_{\theta\theta}(r_c, \theta)}{\partial \theta} \right|_{\theta=\theta_0} = 0, \quad (12)$$

即

$$\begin{aligned} & -\frac{3}{8} \sqrt{\frac{R}{r_c}} K_I^* \left(\sin \frac{\theta_0}{2} + \sin \frac{3\theta_0}{2} \right) + 4T^* (\sin 2\theta_0) \\ & -\frac{15}{8} A_3^* \sqrt{\frac{r_c}{R}} \left(\sin \frac{\theta_0}{2} - \sin \frac{5\theta_0}{2} \right) \\ & -\frac{3}{8} \sqrt{\frac{R}{r_c}} K_{II}^* \left(\cos \frac{\theta_0}{2} + 3 \cos \frac{3\theta_0}{2} \right) \\ & + \frac{15}{8} \sqrt{\frac{r_c}{R}} B_3^* \left(\cos \frac{\theta_0}{2} - 5 \cos \frac{5\theta_0}{2} \right) = 0. \end{aligned} \quad (13)$$

混凝土材料的抗拉强度远小于其抗压强度, 因此混凝土材料总是受拉破坏. 切向应力的临界值 $\sigma_{\theta\theta c}$ 可以被假定为材料的抗拉强度 f_t , 于是裂纹扩展时:

$$\begin{aligned} \sigma_{\theta\theta}(r_c, \theta_0) = & \frac{K_{If}}{\sqrt{2\pi r_c}} \left\{ \frac{3}{4} \left(\cos \frac{\theta_0}{2} + \frac{1}{3} \cos \frac{3\theta_0}{2} \right) \right. \\ & + \frac{4T^*}{K_I^*} \sqrt{\frac{r_c}{R}} \sin^2 \theta_0 \\ & + \frac{15}{4} \frac{A_3^*}{K_I^*} \frac{r_c}{R} \left(\cos \frac{\theta_0}{2} - \frac{1}{5} \cos \frac{5\theta_0}{2} \right) \left. \right\} \\ & - \frac{K_{IIf}}{\sqrt{2\pi r_c}} \left\{ \frac{3}{4} \left(\sin \frac{\theta_0}{2} + \sin \frac{3\theta_0}{2} \right) \right. \\ & - \frac{15}{4} \frac{B_3^*}{K_{II}^*} \frac{r_c}{R} \left(\sin \frac{\theta_0}{2} - \sin \frac{5\theta_0}{2} \right) \left. \right\} = f_t, \quad (14) \end{aligned}$$

式中, K_{If} 和 K_{IIf} 分别是应力强度因子 K_I 和 K_{II} 的临界值, 表征混合型加载下材料的断裂阻力. 并且 $\frac{K_{If}}{K_{IIf}} =$

$\frac{K_I^*}{K_{II}^*}$, 从而可以计算出混合型加载下材料断裂阻力 K_{If} 和 K_{IIf} 的预测值. 当发生纯 I 型裂纹开裂时, 裂纹尖端的临界切向应力 $\sigma_{\theta\theta c}$ 为

$$\sigma_{\theta\theta c} = f_t = \frac{K_{If}}{\sqrt{2\pi r_c}} \left(1 + 3 \frac{A_3^*}{A_1^*} \frac{r_c}{R} \right). \quad (15)$$

由(15)式可计算 FPZ 尺寸 r_c 的大小

$$r_c = \left[\frac{f_t \sqrt{2\pi} \pm \sqrt{2\pi f_t^2 - 12 \frac{A_3^*}{A_1^*} \frac{K_{If}^2}{R}}}{6 \frac{A_3^*}{A_1^*} \frac{K_{If}}{R}} \right]^2. \quad (16)$$

而对于 MTS 以及 GMTS 准则, 没有考虑第三阶项 A_3 的影响, 其 FPZ 尺寸 r_c 的大小为

$$r_c = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{K_{If}}{f_t} \right)^2. \quad (17)$$

同时假定材料的 FPZ 尺寸大小是不变的, 不随裂纹形式变化. 因此, 基于 MMTS 准则, 通过纯 I 型加载实验数据和材料抗拉强度计算混凝土材料的 FPZ 尺寸, 并结合(13)和(14)式计算混合型加载下材料的裂纹初始扩展角 θ_0 , 断裂阻力 K_{If} 和 K_{IIf} 预测值.

基于 MMTS 准则应用于混凝土材料, 有以下几点假定有必要强调: 1) 假定在准静态情况下混凝土材料断裂行为符合 MMTS 准则要求; 2) 假定混凝土材料是一种均质各项同性材料, 不考虑微裂纹缺陷、骨料与基质之间的相互作用; 3) 假定混凝土材料是受拉破坏, 距裂纹尖端临界距离 r_c 处切向应力临界值 $\sigma_{\theta\theta c}$ 为材料的抗拉强度 f_t ; 4) 假定混凝土材料的 FPZ 尺寸大小是不变的, 不随裂纹形式变化.

3 实验概况

3.1 混凝土 CSTBD 试件的制备

混凝土 CSTBD 试件的几何参数如图 2(a)所示, P 为应用载荷, R 为试件半径, $2a$ 为裂纹长度, α 为裂纹倾向与加载方向之间的夹角, B 为试件厚度. 分别做了 4 种配比的混凝土 CSTBD 试件: 1) 砂浆试件(M); 2) 小骨料混凝土试件(SC); 3) 大骨料低强度混凝土试件(LC); 4) 大骨料高强度混凝土试件(HC). 4 种试件如图 4 所示, 其基本参数如表 1 所示

混凝土 CSTBD 试件制作流程如下.

1) 钢模制作. 钢模的内直径 $2R$ 为 70 mm, 深度为 30 mm.

2) 安装薄钢片. 在试模底部中心安装厚度为 0.8

表 1 混凝土 CSTBD 试件参数

CSTBD 试件	直径 $D(\text{mm})$	厚度 $B(\text{mm})$	密度 $\rho(\text{kg/m}^3)$	弹性模量 $E(\text{GPa})$	抗压强度 $f_c(\text{MPa})$	抗拉强度 $f_t(\text{MPa})$
M	70 ± 0.68	30 ± 0.44	2018	27.45	25.56	3.60
SC	70 ± 0.56	30 ± 0.48	2304	29.34	32.31	3.28
LC	70 ± 0.58	30 ± 0.64	2373	30.32	34.42	3.10
HC	70 ± 0.72	30 ± 0.56	2477	34.28	47.59	3.55

图 4 (网络版彩图)混凝土 CSTBD 试件
(a) M; (b) SC; (c) LC; (d) HC

mm, 宽度 14 mm 的薄钢片, 钢片固定在底座的凹槽内, 保证钢片垂直且处于试件的中心。

3) 在钢模内侧和薄钢片表面涂抹适量的混凝土脱模剂。

4) 混凝土 CSTBD 试件制作用料参数如表 2。粗集料选为粉碎石灰石、细集料为河砂。所有批次试件均采用相同的配比, 且一次浇注成型。在浇注振捣过程中应尽量避免钢片发生弯曲、扭曲等现象。

5) 在混凝土终凝前, 将薄钢片从试模中轻轻拔出, 形成混凝土初始预制中心裂缝。

6) 试件脱模后, 在温度 $20 \pm 2^\circ\text{C}$, 相对湿度 95% 以上的标准养护条件下, 养护 28 天。

7) 为保证试件前后端面平整且相互平行, 对试件的前后端面进行打磨处理。为使裂纹达到要求的长度, 先使用锯条锯开裂纹, 然后裂纹尖端采用较细的钢丝锯处理, 裂纹宽度最大达 0.8 mm, 裂纹尖端宽 0.3 mm。

3.2 准静态实验

混凝土 CSTBD 试件均采用直径 $2R$ 为 70 mm, 厚度 B 为 30 mm, 半裂纹长度为 14 mm, 裂纹长度比为

$a/R=0.4$, 厚度比为 $B/D=0.43$, 预制裂纹倾角 α 分别为 0° (纯 I 型裂纹), $5^\circ, 10^\circ, 15^\circ, 20^\circ$ 和 25.3° (纯 II 型裂纹)^[9]。如果预制裂纹倾角 α 大于 25.3° 并对其进行径向压缩, 这时裂纹面会闭合并相互挤压, 不能形成纯 I 型、I-II 混合型以及纯 II 型裂纹, 这里不作讨论。混凝土 CSTBD 试件的抗拉强度通过巴西圆盘劈裂拉伸测试间接得到, 其计算公式如下:

$$f_t = \frac{P_f}{\pi RB} \tag{18}$$

其密度、弹性模量、抗压强度、抗拉强度如表 1 所示, 泊松比 ν 取 0.2。试验采用最大承载力为 100 kN 的微机控制电子万能试验机 CMT5105A, 准静态加载速率 0.05 mm/min, 采用平面压板加载, 如图 2(b)所示。记录下试件断裂时对应的断裂载荷 P_f , 混凝土 CSTBD

图 5 裂纹处理方法

表 2 混凝土 CSTBD 用料参数

CSTBD 试件	配比	普通硅酸盐水泥型号	粗集料最大集料粒径(mm)	细集料最大集料粒径(mm)
M	水:水泥:砂=0.58:1:3.03	325#	无	2.36
SC	水:水泥:砂:碎石=0.4:1:1.12:2.28	325#	4.75	2.36
LC	水:水泥:砂:碎石=0.4:1:1.12:2.28	325#	9.50	2.36
HC	水:水泥:砂:碎石:减水剂=0.31:1:1.07:2.28:0.006	425#	9.50	2.36

试件断裂载荷如图 6 所示, 混凝土 CSTBD 试件的破坏情况如图 7 所示.

在准静态加载下, 试件都是从裂纹尖端起裂, 并扩展至加载端. 对于砂浆 M 试件, 裂纹端面较为平整; 对于混凝土 SC, LC, HC 试件裂纹沿着砂浆基质扩展, 绕开骨料, 断裂面较为粗糙.

实验结果表明混凝土 CSTBD 断裂载荷数值离散性较大, 除测试误差引起的因素以外, 还有: 1) 混凝土材料本身性质的影响, 混凝土是多相复合材料, 骨

料、微裂纹缺陷等分布不均匀对测试结果产生影响; 2) 预制裂缝特征的影响, 由于在试件制作过程中受试验手段的限制, 很难保证所预制试件的裂尖特征完全一致, 裂缝的形态存在一定的差异, 从而对测试结果产生影响^[20]; 3) 在实验过程中发现, 有两种不同的断裂模式: (1) 混凝土 CSTBD 试件突然断裂破坏成两部分, 其断裂载荷值相对较大, 其载荷-位移曲线如图 8 实线; (2) 产生内裂纹, 但仍为一个整体, 承载力下降, 但下降幅度不大, 一段时间内仍能承载, 其断裂载荷值相对较小, 其载荷-位移曲线如图 8 虚线.

4 结果与讨论

基于 MMTS 准则, 首先确定 Williams 级数的无量纲参数, Williams 级数的无量纲参数与材料属性无关, 仅仅依赖于试件承载位置与试件几何参数, 如裂纹长径比 a/R , 预制裂纹倾向角 α ; 并通过 FEOD 法^[27]对其进行计算. 具体思路是: 通过有限元模拟, 提取裂纹尖端附近的坐标和位移场信息, 带入 Williams 级数中, 得到一组超定方程组, 并结合最小二乘法, 计算出相应的参数. 对于含中

图 6 (网络版彩图)混凝土 CSTBD 试件实验断裂载荷 P_f

图 7 (网络版彩图)混凝土 CSTBD 试件的破坏情况($\alpha=0^\circ, 5^\circ, 10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 25.3^\circ$)
(a) M; (b) SC; (c) LC; (d) HC

心裂纹长径比 $a/R=0.4$ 的 CSTBD 试件, 其 Williams 级数的无量纲参数如图 9 所示.

MMTS 准则主要思想是基于纯 I 型混凝土 CSTBD 试件测试得到的断裂阻力 K_{If} 和巴西圆盘测试得到的抗拉强度 f_t 来预测不同形式裂纹(I-II 混合型 and 纯 II 型)的裂纹初始扩展角 θ_0 和断裂阻力 K_{If} 和 K_{II} . 通过代入 $P=P_f$, 断裂阻力 K_{If} 和 K_{II} 的实验值可以从

图 8 (网络版彩图) 准静态加载下混凝土 CSTBD 试件(LC, $a/R=0.4$, $\alpha=10^\circ$) 载荷位移曲线

图 9 (网络版彩图) 裂纹长度比为 $a/R=0.4$ 的 CSTBD 试件的 Williams 级数无量纲参数

表 3 混凝土 CSTBD 试件实验数据

CSTBD 试件	抗拉强度 f_t (MPa)	纯 I 型断裂阻力 K_{If} 平均值(MPa m ^{0.5})	FPZ 尺寸 r_c (mm)		
			MTS	GMTS	MMTS
M	3.60	0.33	1.38	1.38	1.58
SC	3.28	0.36	1.87	1.87	2.29
LC	3.10	0.39	2.54	2.54	3.37
HC	3.55	0.47	2.78	2.78	3.83

(19)和(20)式得到:

$$K_{If} = \frac{P_f}{RB} \sqrt{2\pi R K_I^*}, \quad (19)$$

$$K_{II} = \frac{P_f}{RB} \sqrt{2\pi R K_{II}^*}. \quad (20)$$

通过(16)和(17)式可计算混凝土 CSTBD 试件的 FPZ 尺寸, 其大小在表 3 中, MMTS 准则相比于传统 MTS、GMTS 准则计算得到的 FPZ 尺寸略大一些.

将计算得到的 FPZ 尺寸代入(12)式中, 可求解裂纹初始扩展角 θ_0 的预测值, 如图 10 所示. 混凝土 CSTBD 试件断裂面凹凸不平, 裂纹初始扩展角是测量从裂纹尖端扩展的断裂面与裂纹预制方向之间的夹角.

将计算得到的 FPZ 尺寸, 裂纹初始扩展角 θ_0 带入到(14)式, 可求解 I-II 混合型和纯 II 型裂纹的断裂阻力 K_{If} 和 K_{II} 的预测值, 如图 11 所示.

从图 10 可以看出, MTS 准则对裂纹初始扩展角 θ_0 的预测偏离较大, 而 GMTS 准则和 MMTS 准则都有较好的预测结果, 通过仔细对比, MMTS 准则对裂纹初始扩展角 θ_0 预测结果相比于 GMTS 准则更为理想.

观察图 11 可以看出, MTS 准则对断裂阻力 K_{If} 和 K_{II} 预测偏离较大; 对于 I-II 混合型载荷, GMTS 和 MMTS 准则对 4 种配比混凝土 CSTBD 试件(M, SC, LC, HC 试件)的 I-II 混合型裂纹的断裂阻力 K_{If} 和 K_{II} 都有较好的预测; 而当 II 型载荷占主导地位时, MMTS 准则明显比 GMTS 准则有更好的预测结果. 从图 11 的实验平均值来看, MMTS 准则对 I-II 混合型和纯 II 型裂纹的断裂阻力 K_{If} 和 K_{II} 预测结果相比于 MTS, GMTS 准则更为理想.

5 结论

利用 MTS 准则、GMTS 准则和 MMTS 准则对 4 种不同配比、不同裂纹形式(纯 I 型, 纯 II 型以及 I-II 混合型)的含中心直裂纹的巴西圆盘(CSTBD)混凝土

图 10 (网络版彩图)MTS, GMTS 和 MMTS 准则对 4 种配比混凝土 CSTBD 试件裂纹初始扩展角 θ_0 的预测值与实验值比较
(a) M; (b) SC; (c) LC; (d) HC

图 11 (网络版彩图)MTS, GMTS 和 MMTS 准则对 4 种配比混凝土 CSTBD 试件断裂阻力 K_I 和 K_{II} 的预测值与实验值比较
(a) M; (b) SC; (c) LC; (d) HC

试件(砂浆试件 M、小骨料混凝土试件 SC、大骨料低强度混凝土试件 LC、大骨料高强度混凝土试件 HC)的裂纹初始扩展角 θ_0 和断裂阻力 K_{If} 和 K_{IIr} 进行了实验和理论研究, 并对 MTS 准则、GMTS 准则和 MMTS 准则应用于混凝土进行了比较分析. 得到如下结果.

1) 在准静态加载下, 4 种不同配比、不同裂纹形式混凝土 CSTBD 试件都是从裂纹尖端起裂, 并迅速扩展至加载端, 使试件破坏失效.

2) 混凝土 CSTBD 试件断裂载荷数值离散性较大, 除测试误差、混凝土材料本身性质、预制裂缝特征的影响以外, 两种不同的断裂模式(突然断裂破坏成两半; 产生内裂纹, 承载力逐渐下降)对混凝土 CSTBD 断裂载荷数值稳定性影响较大.

3) 对于混凝土材料而言, GMTS 准则和 MMTS 准则对裂纹初始扩展角 θ_0 都有较好的预测结果, 而考虑了 Williams 级数中非奇异应力项(T 应力, A_3 和 B_3 项)的 MMTS 准则对裂纹初始扩展角 θ_0 预测结果相比于 GMTS 准则更为理想.

4) 对于混凝土材料 I-II 混合型裂纹的断裂阻力 K_{If} 和 K_{IIr} , GMTS 准则与 MMTS 准则有较好的预测结果; 而当 II 型载荷占主导地位时, MMTS 准则明显比 GMTS 准则有更好的预测结果. 对于混凝土材料, 考虑了 Williams 级数中非奇异应力项(T 应力, A_3 和 B_3 项)的 MMTS 准则对 I-II 混合型 and 纯 II 型裂纹的断裂阻力 K_{If} 和 K_{IIr} 预测结果相比于 MTS, GMTS 准则更为理想.

参考文献

- 1 Kmita A. A new generation of concrete in civil engineering. *J Mater Process Tech*, 2000, 106: 80–86
- 2 朱伯龙. 混凝土结构设计原理. 上海: 同济大学出版社, 1992
- 3 朱万成, 赵启林, 唐春安, 等. 混凝土断裂过程的力学模型与数值模拟. *力学进展*, 2002, 32: 579–598
- 4 徐世娘, 赵艳华. 混凝土裂缝扩展的断裂过程准则与解析. *工程力学*, 2008, A02: 20–33
- 5 张楚汉, 金峰. 岩石和混凝土离散-接触-断裂分析. 北京: 清华大学出版社, 2008
- 6 严春风. 类混凝土脆性材料断裂力学研究与探索. 成都: 四川科学技术出版社, 2005. 4–5
- 7 Aliha M R M, Ashtari R, Ayatollahi M R. Mode I and mode II fracture toughness testing for marble. *J Appl Mech Mater*, 2006, 5-6: 181–188
- 8 Amrollahi H, Baghbanan A, Hashemolhosseini H. Measuring fracture toughness of crystalline marbles under modes I and II and mixed mode I-II loading conditions using CCNBD and HCCD specimens. *Int J Rock Mech Min*, 2011, 48: 1123–1134
- 9 Ayatollahi M R, Sistaninia M. Mode II fracture study of rocks using Brazilian disk specimens. *Int J Rock Mech Min*, 2011, 48: 819–826
- 10 Markides C F, Pazis D N, Kourkoulis S K. Stress intensity factors for the Brazilian disc with a short central crack: Opening versus closing cracks. *Appl Math Model*, 2011, 35: 5636–5651
- 11 Ayatollahi M R, Aliha M R M. Cracked Brazilian disc specimen subjected to mode II deformation. *Eng Fract Mech*, 2005, 72: 493–503
- 12 邱一平, 林卓英, 刘飞. 岩石人字形切口巴西圆盘试验研究. 见: 2012 年海峡两岸破坏科学/材料试验学术会议论文摘要集. 北京: 中国力学学会, 2012
- 13 Ayatollahi M R, Akbardoost J. Size effects on fracture toughness of quasi-brittle materials: A new approach. *Eng Fract Mech*, 2012, 92: 89–100
- 14 Li D, Wong L N Y. The Brazilian disc test for rock mechanics applications: Review and new insights. *Rock Mech Rock Eng*, 2013, 46: 269–287
- 15 Satoh Y. Position and load of failure in Brazilian test: A numerical analysis by griffith criterion. *J Soc Mater Sci Japan*, 1987, 36: 1219–1224
- 16 汪坤, 王启智. 中心直裂纹平台巴西圆盘复合型动态断裂实验研究. *实验力学*, 2008, 5: 417–426
- 17 Erdogan F, Sih G C. On the crack extension in plates under plane loading and transverse shear. *J Basic Eng Trans ASME*, 1963, 85: 519–525
- 18 Hussain M A, Pu S L, Underwood J H. Strain energy release rate for a crack under combined mode I and mode II. In: *Fracture Analysis: Proceedings of the 1973 National Symposium on Fracture Mechanics, Part II*. ASTM, 1973
- 19 Sih G C. Strain-energy-density factor applied to mixed mode crack problems. *Int J Fract*, 1974, 10: 305–321
- 20 樊鸿, 张盛, 王启智. 用直裂纹平台巴西圆盘确定混凝土的动态起裂韧度. *水利学报*, 2010, 10: 1234–1240
- 21 Aliha M R M, Hosseinpour G R, Ayatollahi M R. Application of cracked triangular specimen subjected to three-point bending for

- investigating fracture behavior of rock materials. *Rock Mech Rock Eng*, 2013, 46: 1023–1034
- 22 Akbardoost J, Ayatollahi M R. Experimental analysis of mixed mode crack propagation in brittle rocks: The effect of non-singular terms. *Eng Fract Mech*, 2014, 129: 77–89
- 23 Smith D J, Ayatollahi M R, Pavier M J. The role of T-stress in brittle fracture for linear elastic materials under mixed-mode loading. *Fatigue Fract Eng M*, 2001, 24: 137–150
- 24 赵艳华, 甘楠楠. T 应力对混凝土断裂参数测定有效性的影响. *大连理工大学学报*, 2013, 4: 537–542
- 25 O'Dowd N P, Shih C F. Family of crack-tip field characterized by a triaxiality parameter—I. Structure of fields. *J Mech Phys Solids*, 1991, 39: 989–1015
- 26 Williams M L. On the stress distribution at the base of a stationary crack. *ASME J Appl Mech*, 1957, 24: 109–114
- 27 Ayatollahi M R, Nejati M. An over-deterministic method for calculation of coefficients of crack tip asymptotic field from finite element analysis. *Fatigue Fract Eng M*, 2011, 34: 159–176

Fracture behaviors of concrete CSTBD specimens by the modified MTS criterion under the condition of compression loading

HOU Cheng^{1,3}, WANG ZhiYong^{2,3} & WANG ZhiHua^{1,3}

¹ *Institute of Applied Mechanics and Biomedical Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, China;*

² *College of Mechanics, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, China;*

³ *Shanxi Key Lab. of Material Strength & Structural Impact, Taiyuan 030024, China*

A group of concrete cracked straight-through Brazilian discs are investigated under the condition of quasi-static compression loading, and the fracture initiation angles and the fracture resistances of pure mode II and I-II mixed mode on concrete are obtained by changing the directions of initial cracks and concrete mix proportion. The predictive fracture resistances of different proportions and crack modes (pure mode II and I-II mixed mode) on concrete can be obtained by the modified maximum tangential stress criterion (MMTS), which is proposed by Ayatollahi et al. The predictive results from MMTS criterion are compared and analysed with those from experiments. Especially, the MMTS criterion takes into account the effects of non-singular stress terms (i.e. the T-stress, A_3 and B_3 from the expansion of Williams series and the higher order terms are ignored) in addition to the singular stress terms around the crack tip. The dimensionless parameters in the expansion of Williams series are calculated from “finite element over-deterministic” (FEOD) method. The size of the fracture process zone is calculated by using Schmidt model containing A_3 term. It is found that the results from MMTS criterion are more reliable compared to those from traditional MTS criterion or GMTS criterion when used for predicting the fracture initiation angles and the fracture resistances of pure mode II and I-II mixed mode on concrete, particularly for mode II dominant loading condition.

concrete, Brazilian disc, modified maximum tangential stress criterion, fracture resistance, fracture initiation angle

doi: 10.1360/N092015-00374